

Результаты испытаний

Наименование показателя	Значение	Метод испытания	Результат
1 Ударная прочность, при температуре 0°C	TIR≤10%	По 8.4	6,5%
2 Ударная прочность (ступенчатый метод) при температуре 0°C	H50≥1 м (не более одного разрушения при высоте падения груза 0,5 м)	По 8.5	Повреждений нет
3 Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	По 8.6	3
4 Изменение длины труб после прогрева, %, не более	2 (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин)	По ГОСТ 27078 и 8.7 настоящего стандарта	0,8
5 Изменение ПТР, г/10 мин, не более	0,2	По ГОСТ 11645 и 8.8 настоящего стандарта	0,06

Заключение:

Представленные на испытания образцы Канализационные трубы RAUPIANO PLUS из полипропилена для прокладки внутри дома и фитинги к ним соответствуют требованиям ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия"

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям